Fiche technique 3S-1940

ISKA

PEINTURE A L'EAU

Edition : 10/2015* Certification : 1RH 1370 S2 et 1H 1377 S3



1 000 000
Passages de roues
1H 1377 S3
Performances :
P5Q3S3

500 000
Passages de roues
1RH 1370 S2
Performances :
P4Q3S2R3

DESCRIPTION

ISKA est une peinture en phase aqueuse, polyvalente, conçue à la fois pour le marquage urbain et routier. Grâce à son applicabilité, et sa visibilité de jour comme de nuit, **ISKA** est un produit de haute performance.
Ecologique, en phase aqueuse, elle préserve à la fois la **santé des applicateurs** et son niveau de performance technique.

MISE EN OEUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION :
Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
- sèche
- propre
- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température > 5°C
- à une hygrométrie <80%

(Ne pas appliquer par risque d'averse).

Remarque : pour une formation optimale du film, il est conseillé d'appliquer à une température >15°C.

APPLICATION :
Attention : avant de mettre **ISKA** sur la machine Airless, s'assurer que cette dernière soit exempt de traces de solvant ou de peinture solvantée.

S'il reste du solvant ou de la peinture solvantée, respecter les **3 étapes de rinçage de la machine** :
1/ Rinçage avec du **Diluant Eco**
2/ Rinçage au **Diluant de Transfert**
3/ Rinçage à **l'eau.**

La peinture routière **ISKA** s'applique à l'aide d'une **machine Airless** (filtre 60 mesh) équipée d'une cuve inox.
Le dosage de certification NF est de :
URBAIN : 395g.m^{-2} en peinture et 185g.m^{-2} en minigrain M1 pour un temps de séchage de 5 minutes, mesuré lors de la certification.
ROUTIER : 385g.m^{-2} en peinture et 570g.m^{-2} en billes de verre 425-125AC90 pour un temps de séchage de 9 minutes, mesuré lors de la certification.

POINTS FORTS

Durabilité :	Excellente URBAIN : certifiée 1 000 000 passages de roues. ROUTIER : certifiée 500 000 passages de roues.
Faible dosage :	395g/m² en urbain et 385g/m² en routier
Anti-glissance:	S3 en urbain et S2 en routière
Utilisation :	Polyvalence, souplesse et confort
Qualité :	Peinture à l'eau et peu odorante.

CERTIFIÉ PAR AFNOR CERTIFICATION NF ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr

Fiche technique 3S-1940

ISKA

PEINTURE
A L'EAU

Edition : 10/2015* Certification : 1RH 1370 S2 et 1H 1377 S3

POINTS FORTS

ANTI GLISSANCE

EXTRA BLANC

SECHAGE RAPIDE

RETRO REFLEXION

NETTOYAGE

EAU

APPLICATION

PISTOLET

CONDITIONNEMENT

25 Kg

250 Kg

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LIANT : Acrylique pur

CLASSIFICATION NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b2

DENSITE XP-P-98 633 : 1.67 Kg/l

TENEUR EN CENDRES NFT 30-012 : 47%

EXTRAIT SEC ASCQUER LCPC PMA-ME5 : 76.6%

DOSAGE DE CERTIFICATION NF : 1RH1370S2 Peinture routière : 385 gr.m^{-2}
Billes 425-125AC 90 : 570gm^{-2}

1H1377S3 Peinture urbaine : 395 gr.m^{-2}
Minigrain M1 : 185 gm^{-2}

TEMPS DE SECHAGE AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION NF :
5 min en urbain et 9 min en routier

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau.

Utiliser des produits de rinçage sans étiquetage de danger.
Ne pas jeter les produits de rinçage à l'égout.

DUREE ET STOCKAGE DU PRODUIT

La peinture routière **ISKA** se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Tout emballage ouvert doit être consommé en totalité.

CONDITIONNEMENT STANTARD

Seau métallique de 25 Kg net et fût de 250 Kg net.
Emballage Ecopack disponible.
Ticket fût sur demande.
Livraison sur palette filmée.

HYGIENE ET SECURITE

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la règlementation en vigueur.
Consulter notre fiche de données de sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr